



AGOSTO

TKANINA
WOVEN FABRIC



SKŁAD COMPOSITION	15% cotton, 10% polyester, 15% linen, 60% acrylic
SZEROKOŚĆ WIDTH	140 cm ± 2 cm
GRAMATURA WEIGHT	443 g/m ² ± 5%
TEST MARTINDALE'A MARTINDALE ABRASION	20 000 cycles
PRZESUWALNOŚĆ NITEK SEAM SLIPPAGE	warp 3-4 mm weft 4-5 mm
ODPORNOŚĆ NA TARCIE COLOR FASTNESS STRENGHT	dry 5 wet 4/5
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE TEAR STRENGHT	warp 175 N weft 77 N
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO COLOR FASTNESS TO LIGHT	5
PILING PILLING	4
TRUDNOPALNOŚĆ FIRE RETANDANT	BS 5852: PART 1: 1979, SOURCE 0 (CIGARETTE)
ZASTOSOWANIE USAGE	
CZYSZCZENIE CLEANING	

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.



STANDARD
100

FARGOTEX



AGOSTO

TKANINA
WOVEN FABRIC



SKŁAD COMPOSITION	15% cotton, 10% polyester, 15% linen, 60% acrylic
SZEROKOŚĆ WIDTH	140 cm ± 2 cm
GRAMATURA WEIGHT	443 g/m ² ± 5%
TEST MARTINDALE'A MARTINDALE ABRASION	20 000 cycles
PRZESUWALNOŚĆ NITEK SEAM SLIPPAGE	warp 3-4 mm weft 4-5 mm
ODPORNOŚĆ NA TARCIE COLOR FASTNESS STRENGHT	dry 5 wet 4/5
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE TEAR STRENGHT	warp 175 N weft 77 N
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO COLOR FASTNESS TO LIGHT	5
PILING PILLING	4
TRUDNOPALNOŚĆ FIRE RETANDANT	BS 5852: PART 1: 1979, SOURCE 0 (CIGARETTE)
ZASTOSOWANIE USAGE	
CZYSZCZENIE CLEANING	

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.



STANDARD
100

FARGOTEX