



SKŁAD COMPOSITION	35% cotton, 15% viscose 10% polyester, 30% acrylic, 10% linen
SZEROKOŚĆ WIDTH	140 cm ± 2 cm
GRAMATURA WEIGHT	571 g/m ² ± 5%
TEST MARTINDALE'A MARTINDALE ABRASION	35 000 cycles
PRZESUWALNOŚĆ NITEK SEAM SLIPPAGE	warp 4-5 mm weft 1-2 mm
ODPORNOŚĆ NA TARCIE COLOR FASTNESS STRENGHT	dry 4/5
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE TEAR STRENGHT	warp 25 N weft 110 N
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE TENSILE STRENGHT	warp 453 N weft 1284 N
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO COLOUR FASTNESS TO LIGHT	5
PILING PILLING	3/4
TRUDNOPALNOŚĆ FIRE RETANDANT	BS 5852: PART 1: 1979, SOURCE 0 (CIGARETTE)
ZASTOSOWANIE USAGE	
CZYSZCZENIE CLEANING	

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.



SKŁAD COMPOSITION	35% cotton, 15% viscose 10% polyester, 30% acrylic, 10% linen
SZEROKOŚĆ WIDTH	140 cm ± 2 cm
GRAMATURA WEIGHT	571 g/m ² ± 5%
TEST MARTINDALE'A MARTINDALE ABRASION	35 000 cycles
PRZESUWALNOŚĆ NITEK SEAM SLIPPAGE	warp 4-5 mm weft 1-2 mm
ODPORNOŚĆ NA TARCIE COLOR FASTNESS STRENGHT	dry 4/5
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE TEAR STRENGHT	warp 25 N weft 110 N
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE TENSILE STRENGHT	warp 453 N weft 1284 N
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO COLOUR FASTNESS TO LIGHT	5
PILING PILLING	3/4
TRUDNOPALNOŚĆ FIRE RETANDANT	BS 5852: PART 1: 1979, SOURCE 0 (CIGARETTE)
ZASTOSOWANIE USAGE	
CZYSZCZENIE CLEANING	

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.

